

【赤土】 ※練り土はこのリスト以外に20種類以上の製品を管理しています。焼成方法、成型方法等の指定条件に合うものをサンプル(1kg)で出させていただきます。

品名	単価(税込)	入数	目安温度	焼成収縮	篩い目	目的分類	素地の濃さ	可塑性	備考
M-54	1,575円	15kg	1,230℃	13.0%	80目	水簸粘土	濃い	並	黄土水簸 焼き上がりの色の調整用
M-42	1,785円	20kg	1,200℃	14.5%	60目	水簸粘土	並	良	粘性が強く扱いやすい
15-1	1,365円	15kg	1,230℃	10.5%	60目	水簸粘土	薄い	並	テラコッタ用(800℃前後) 本焼可能
桂11号	2,415円	15kg	1,230℃	13.5%	30目	細目	濃い	良	赤土ベース 鉄粉多い 耐火度高い
桂9号	1,680円	15kg	1,230℃	14.0%	30目	細目	濃い	並	赤土ベース 鉄粉が多い
桂14号	1,890円	15kg	1,230℃	14.0%	40目	細目	並	良	黄土ベース 扱いやすい
T-49	1,785円	15kg	1,230℃	13.0%	40目	細目	薄い	並	黄土ベース 細かい砂気を含む
10-2	1,575円	15kg	1,230℃	11.0%	24目	中目	薄い	並	炆器粘土 薪窯で備前風
桂15号	1,890円	15kg	1,250℃	13.0%	30目	中目	濃い	良	黄土ベース 耐火度が高く歪みも出にくい
耐熱鍋土	5,565円	20kg	1,200℃	11.0%	30目	中目	薄い	良	ペタライト入り直火可能 酸化焼成1200℃以下
8-4	1,575円	15kg	1,250℃	14.5%	1mm	中目	濃い	並	8-1の細目 鉄粉多い
T-51	1,575円	15kg	1,280℃	10.5%	1mm	中目	薄い	並	砂気多い 萩焼風
T-58	1,680円	15kg	1,250℃	13.5%	2mm	野焼土	濃い	良	黄土ベース 野焼き土
8-2	1,575円	15kg	1,230℃	13.5%	2mm	粉引用	濃い	良	鉄粉多い 刷毛目・粉引き向き
6-3	1,470円	15kg	1,230℃	13.0%	2mm	荒目	並	良	赤土ベース 粘性強い
T-123	1,575円	15kg	1,230℃	14.0%	2mm	粉引用	並	良	黄土ベース T-122の細手
8-1	1,575円	15kg	1,280℃	13.5%	2mm	荒目	薄い	良	焼き上り柔らかい 鉄粉多い
T-122	1,575円	15kg	1,250℃	13.0%	3mm	粉引用	並	良	黄土ベース T-123の荒手
M-69	1,260円	15kg	1,200℃	14.0%	原土調合	粉引用	並	難	G-167練り 粘性強い
3-1	1,365円	15kg	1,250℃	13.5%	原土調合	荒土	並	並	素焼不要 粉引不向き
T-120	5,145円	5L	赤化粧 G-183使用			鬼板に近く掻き落としや黒化粧向き			釉薬原料としても可 粘土状1kg630円

〈注釈〉

目安温度は十分に形状を保て陶器として堅牢性が出る温度帯、可塑性はコシの強弱や砂気の粒度など含め感覚的に判断しています。水漏れや鉄粉などの不純物は焼成に影響されます。いずれも社内基準。

並び順-上から粒子の細かい順で、同じような荒さでは焼き上がりの色の濃いものから並べています。

黄土ベース-黄土は粘土粒子が細かく、粘性収縮共に強く、焼き上がりの素地に光沢が出ます。

赤土ベース-黄土に比べコシが弱く耐火度の低いものが一般的です。酸化焼成時の素地の呈色は赤みが強く綺麗です。

粉引用-荒く鉄粉の含むものが当社では粉引や刷毛目に面白いと“粉引用”としています。化粧が剥がれにくいという理由ではありませんので御注意下さい。

細目ホソメ/中目チュウメ/荒目アラメ-目は篩い目のこと。同じ篩い目を通っていても粉砕方法や粘土の質で感じ方は異なりこの価格表では感覚的に扱っています。

篩い目-目寸は1寸(約3cm)の間に収まる目の数。Meshは1inch(約2.5cm)の間に収まる目の数。