

カートサイト「ネット西浦商事(インターネットで検索)」に一部の生粘土や焼成画像を掲載しています。

品名	税込価格	入数	注:1		注:2		注:3		特徴
			目安温度	焼成収縮	篩い目	目的分類	焼色白さ	可塑性	
M-68	¥7,160	15kg	1,300℃	13.5%	180mesh	磁器	特	良	特上天草磁土 生色も焼き色もカオリンの様に白い
M-40	¥3,470	15kg	1,230℃	16.0%	150mesh	磁器	下	良	九谷磁土 粘土のように扱いやすい 焼色は灰色
N-151	¥2,250	15kg	1,250℃	11.0%	50目	半磁器	上	並	伊賀と信楽原料を使った粘性の低い特殊な半磁土
1-1	¥2,400	15kg	1,250℃	11.0%	50目	水簸粘土	上	良	黒蛙目水簸 粘性耐火度共に強い 純粋な伊賀土
半磁器	¥1,600	15kg	1,230℃	12.5%	50目	半磁器	中	良	市販の半磁器より粘土分が多く扱いやすい
2-2	¥1,770	15kg	1,230℃	11.0%	50目	半磁器	下	良	やや黄味掛かる 細かい鉄粉含む半磁土
M-36	¥1,650	15kg	1,230℃	11.0%	60目	水簸粘土	上	良	岐阜志野土 成形しやすくキズが少ない
M-50	¥1,650	20kg	1,250℃	10.0%	50目	水簸粘土	下	並	信楽並コシ 手びねりタタラ向き
N-100	¥1,830	15kg	1,230℃	11.5%	40目	細目	中	良	コシと粘りが強く扱いやすい
M-52	¥1,570	20kg	1,250℃	11.0%	24目	中目	下	難	信楽ロット土 手びねりやタタラ向き 狸の土
N-132	¥1,700	15kg	1,250℃	13.0%	24目	中目	中	並	キズが少なく扱いやすい
N-133	¥1,790	15kg	1,230℃	12.0%	24目	中目	下	良	やや黄味掛かり御本が出やすい
N-152	¥1,910	15kg	1,280℃	13.0%	24目	中目	上	並	薪窯で濃く赤い火色が出る
N-137	¥1,700	15kg	1,300℃	9.0%	24目	収縮止め	上	並	歪みが少なく陶板などに使用 吸水性大
N-136	¥1,620	15kg	1,230℃	10.0%	2mm	荒土	中	良	コシと粘りが強く扱いやすい
N-135	¥2,020	15kg	1,250℃	9.5%	3mm	薪窯用	中	並	粘土に含む長石粒子が噴出す荒土 古信楽風
N-146	¥1,640	15kg	1,300℃	9.5%	3mm	荒土	上	中	荒い粒子が多くコシが弱い 吸水性大
N-147	¥2,170	15kg	1,250℃	12.0%	3mm	荒土	中	良	コシと粘りが強く扱いやすい
道具土	¥1,240	20kg	1,350℃	5.0%	5mm	より土	中	難	道具土 穴窯用 細工のできる細手は特注
N-153	¥1,620	15kg	1,300℃	8.5%	5mm	薪窯用	中	難	石ハゼが多く出る 薪窯で濃く赤い火色が出る
N-144	¥1,430	15kg	1,250℃	10.0%	原土調合	半磁器	上	並	荒いが比較的耐火度は低く灰が乗り易い 古信楽風

表示価格は8%の消費税込です。
一円単位を四捨五入しています。

注:1 焼へたる事が無く、陶器として堅牢性が出る温度帯。釉薬との反応や水漏れ具合は粘土原料と温度だけでは判断できない。

注:2 精製時の篩いの通称。メッシュは1インチ(2.54cm)の目数。目は一寸(3.03cm)の目数。mm単位は目開き寸。篩い機の動き方でも原料の粒子が変わる。

注:3 伊賀土は元々気味を帯びた白色に焼き上がり、これらを“中”として、社内比較で記しています。

原土調合-山から掘ったままの原土を調合に使い自然な荒さが特徴。亜炭や雑石を含み、成形時に目的に合わない不純物を外す必要がある。

不純物-鉍層生成時の金属化合物や亜炭、保管時に生えた木や草の根などの有機物。

真空処理-当社原料は砂気と粘り、耐火性を特徴にしており、また手引きの方が多いため真空土練機を通していません。真空処理をすると粘土粒子間が狭まり、陶器の特徴である柔らかさや削りの目の立ちが無くなります。タタラ成形などで歪みを抑えるは真空処理をすると改善できます。