

【粉末】

商品名	税込価格	入数	原 鉱	焼成収縮	粉碎方法	篩い目	特 徴
G-22	¥64.8	1kg	岐阜県		フレットミル	30目	赤土 粘性が強く鉄粉多い
G-60	¥3,110	25kg	中国福建省		湿式後解砕	微粒子	白土 カオリン SiO ₂ -50.5%,Al ₂ O ₃ -34.6,Fe ₂ O ₃ -0.24
G-97	¥1,450	25kg	G-94+G-98	14.5%	レイモンドミル	180mesh	赤土 粘性が強くごく細かい鉄粉を含む
G-102	¥900	20kg	月ヶ瀬	13.0%	フレットミル	2mm	赤土 鉄粉が多く長石粒含む 薄い赤土
G-207	¥1,020	20kg	G-152	16.5%	フレットミル	2mm	赤土 鉄粉多い 焼色は濃い
G-214	¥1,600	25kg	G-103+G-17	10.0%	フレットミル	30目	白土 細かな砂気多い 収縮止め
G-217	¥81.1	1kg	滋賀県信楽町	11.0%	チューブミル	150mesh	磁土 長石主体に粘性で木節を調合
G-309	¥910	20kg	G-152	14.5%	フレットミル	3.5mm	赤土 鉄粉多い 焼色は濃い
G-317	¥32,940	23kg	米国	熔けた	不明	微粒子	白土 ホワイトベントナイト 粘性強い 低火度
G-334	¥3,030	20kg	愛知県瀬戸市	18.5%	湿式	微粒子	白土 本山木節粉末 釉薬調合可能
G-346	¥1,160	20kg	G94+G152+G504+G506	13.5%	フレットミル	2mm	赤土 鉄粉含む 粘性強い
G-347	¥1,470	25kg	G90+G177+G510+G252	10.0%	フレットミル	1.0mm	白土 荒目の蛙目粉末 砂気多い
G-348	¥1,840	25kg	G90+G177+G510+G252	10.0%	フレットミル	2.38mm	白土 荒目の蛙目粉末 砂気多い
G-350	¥1,620	25kg	G90+G177+G510+G252	12.0%	フレットミル	0.7mm	白土 細目の蛙目粉末 砂気多い
G-352	¥43.2	1kg	岐阜県多治見市	17.0%	インペラブレーカー	3mm	黄土 G-504と同原料
G-353	¥640	1kg	中国		不明	微粒子	黄土 イエロー弁柄 中国黄土(Fe ₂ O ₃ 22.8%)代用 Fe ₂ O ₃ 87.05%
G-355	¥730	20kg	月ヶ瀬		フレットミル	3mm	赤土 G-305G-342代用 粘性強い
G-356	¥730	20kg	三重県伊賀市島ヶ原		フレットミル	3mm	黄土 粘性が強く収縮強い

《出荷状態について》

乾燥が過ぎると粉碎時に粘土分が飛散するため、湿気を含んだ状態で粉碎しています。梱包時には定量があっても、時間が経ち乾燥することにより表示の入数より少なくなることがあります。

粉末-原鉱を精製する為に乾燥し粉碎後分級したもの。

フレット粉碎-フレットミル(エッジランナー)2個の大きなローラーが回転しながらローラーの重みにより原料を粉碎。

インペラ粉碎-インペラブレーカー。衝突刃のついた円筒形の回転子と反発板の衝撃で粉碎。粉碎原料に含まれる珪石類は角陵形になる。

ロール粉碎-ロールクラッシャー。円筒の2つのロールの間で原料を粉碎。

レイモンド粉碎-レイモンドミル。破碎機内でローラーで潰された原料は送風機で上部のセパレーターへ送られ荒い物は落下して再粉碎。

チューブミル-連続的に原料の投入と排出ができる構造の大型のボールミル

スタンパ粉碎-スタンプミル。臼と杵を使い原料を搗いて粉碎。

表示価格は8%の消費税込です。
端数を四捨五入しています。

※別途梱包費と送料(14-16項)が必要です。