【長石･珪石類】

商品名	通称	税込価格	入数	産地	篩い目	特　徴
G-75	陶石	¥240	1kg	長崎県	10mm	天草陶石特級　原鉱を1次粉砕しただけのもの　粗粒
G-173	2次製品	¥14	1kg	信楽	1～8mm	黄瀬土の篩いかす SiO2-79.0%,Al2O3-11.7,K2O-4.9
G-231	4号珪砂	¥1,830	30kg	長野県	14～48mesh	水洗珪砂　SiO2-96.5%,Al2O3-1.80%,Fe2O3-0.041%,K2O-1.17%,Na2O-0.09%
G-232	5号珪砂	¥1,830	30kg	長野県	20～65mesh	水洗珪砂　SiO2-96.3%,Al2O3-1.92%,Fe2O3-0.035%,K2O-1.26%,Na2O-0.10%
G-233	6号珪砂	¥1,830	30kg	長野県	35～200mesh	水洗珪砂　SiO2-94.8%,Al2O3-2.74%,Fe2O3-0.113%,K2O-1.81%,Na2O-0.14%
G-237	中国珪砂	¥2,670	30kg	中国	4～20mesh	窯の床砂など　不純物が少ない
G-243	大平長石	¥5,970	30kg	長野県	1～2mm	カリ系　K2O-6.45%　Na2O-3.40%　Fe2O3-0.08%　中間粒子のみを採取
G-244	シャモット	¥70	1kg	信楽	13mesh	赤シャモット　赤タイルなどの粉砕物　赤土に調合しても白い点が目立たない
G-246	水洗サバ	¥21	1kg	愛知県	20mm	アプライト　原鉱1次粉砕のみ　粗粒　別名三河長石／ソウケイ
G-248	対州長石	¥7,410	25kg	対馬	200mesh	唐津を中心に使われてきたカリ長石
G-252	水洗珪砂	¥18	1kg	瀬戸	0.5～5mm	蛙目粘土から採れる珪砂　比較的粒子は細かい
G-253	阿山長石	¥30	1kg	伊賀	20mm	アプライト　K2O-4.70%　Na2O-3.34%　Fe2O3-0.22%　原鉱1次粉砕のみ　粗粒
G-254	ソーダ長石	¥6,440	25kg	調合	微粒子	平津長石代品

【耐火物】　　（/丁）

商品名	耐火度	税込価格	重さ	用途/寸法
並形	SK32	¥350	3.4kg	230×115×65mm
並形	SK34	¥370	3.5kg	
半枚	SK32	¥390	1.5kg	230×115×30mm
半枚	SK34	¥420	1.5kg	
長2丁	SK32	¥1,330	6.8kg	460×115×65mm
長2丁	SK34	¥1,760	7kg	
平4丁	SK32	¥3,090	13.6kg	460×230×65mm
平4丁	SK34	¥3,640	14kg	
セリY-1,2	SK32	¥440	3.2kg	横ゼリ　230×114×65(Y1-59)(Y2-50)mm　主にアーチに使用
セリY-3	SK32	¥540	3kg	横ゼリ　230×114×65-32mm　焚口のアーチなど小半径部に使う
セリ(T系)	SK32	¥510	3.2kg	縦ゼリ　230×114×65(T1-55)(T2-45)(T3-35)mm　垂直方向の角度調整やアーチに使用
セリ(B系)	SK32	¥420	3.2kg	バチ形　230×65×114(B1-105)(B2-85)(B3-65)mm　水平方向の曲線等
ヨーカン	SK32	¥320	1.5kg	230×65×65mm
モルタル	SK34	¥2,040	25kg	骨材入りで水を入れて練るだけで使える

レンガ単価は燃料費の比率が高く、いつ生産されたものかで単価が変わります。
また重量物ですので、運搬費負担も大きいです。
単価は参考までに。数量と配送地を添えてご相談くだ

・レンガ積み用目地

耐火煉瓦の目地には耐火モルタルを使います。耐火モルタルはセメント用モルタルとは違い、600℃以上の熱を受けて固まる熱硬性と呼ばれる耐火度調整をした粘土で、収縮止めの骨材を加え水で練ってレンガを接着します。