

【白土】

品名	税込価格	入数	注:1	注:2	注:3	特 徴				
			目安温度	焼成収縮	篩い目	目的分類	白色度	可塑性		
N-163	¥2,440	15kg	1,230℃	12.5%	50mesh	半磁器	並	並	市販の半磁器より粘土分が多く扱いやすい	
N-158	¥2,500	15kg	1,280℃	10.0%	25mesh	収縮止	上	並	歪みが少なく他の原料の収縮止め等	
N-160	¥2,460	15kg	1,250℃	13.0%	1mm	中目	上	良	キズが少なく扱いやすい 蛙目粉末ベース	
N-164	¥2,520	15kg	1,250℃	12.0%	1mm	中目	並	良	素地の呈色がやや黄味掛かる 木節を使いコシが強い	
N-165	¥2,640	15kg	1,300℃	9.0%	1mm	陶板土	上	並	歪みが少なく陶板などに使用 単味では焼き締まらない	
N-162	¥2,450	15kg	1,250℃	11.0%	2mm	荒土	並	並	半磁器系の荒土	
N-166	¥2,540	15kg	1,300℃	9.5%	3mm	荒土	並	並	荒い粒子が多くコシが弱い 単味では焼き締まらない	
道具土	¥2,210	20kg	1,350℃	5.0%	5mm	メ土	並	不可	道具土 穴窯用焼成物保護 細工のできる細手は特注	

【赤土】

品名	税込価格	入数	注:1	注:2	注:3	特 徴				
			耐用温度	焼成収縮	篩い目	目的分類	焼色	可塑性		
15-1	¥2,820	15kg	1230℃	12.0%	50mesh	細目	薄い	並	炆器化する 焼結調整や御本火色の調整等	
T-96	¥2,180	15kg	1230℃	13.5%	50mesh	細目	並	並	赤土主体 小物用	
T-135	¥2,460	15kg	1250℃	13.0%	1mm	中目	濃い	良	黄土主体 不純物が少なく歪みもでにくい	
T-142	¥2,440	15kg	1280℃	12.5%	2mm	荒土	濃い	良	黄土主体 不純物が少なく歪みもでにくい	
T-145	¥2,260	15kg	1250℃	13.0%	2mm	荒土	濃い	良	黄土主体 鉄粉や不純物が多い 長石粒含む	
T-137	¥1,910	15kg	1280℃	14.0%	3mm	荒目	濃い	並	黄土主体 鉄粉や不純物が多い	
T-153	¥2,280	15kg	1230℃	13.0%	1mm	中目	濃い	良	赤土主体 細かな鉄粉が多い	
南蛮土	¥1,870	15kg	1230℃	13.0%	原土練り	荒目	並	難	青土主体 鉄粉や不純物が多い	

注:1 焼へたる事が無く、陶器として堅牢性が出る温度帯。釉薬との反応や吸水率は温度だけでは判断できません。ご相談ください。

注:2 精製時の篩いの通称。メッシュは1インチ(2.54cm)の目数。目は一寸(3.03cm)の目数。mm単位は目開き寸。篩機の方式でも粒子が変わります。

注:3 素地の濃さは社内比較。窯の燃料でも変わり、原料に因っては温度が高くなると白みを帯びたり濃くなるものがあります。

・製品名と原料サンプルについて

社内取扱い原料は1種の上限を5kgとして1kgあたり100円(税込・小分け費用込)でお送りします。

本来不安定である粘土鉱物を調合や過ぎた精製で均一化せず、原料そのものの個性を残すよう心がけています。釉薬の種類、窯の材質や燃料の違い、温度の違いでさまざまに変化するため、紙面での呈色表示は行っておりません。是非御自身の焼成環境で原料をお試ください。

「ネット西浦商事」でインターネット検索していただくと、生色や焼成品の画像を掲載しておりますが、本来の呈色ではないことも多くご注意ください。なお、カート経由でご購入時、住所登録をしていただくと値引にあたるポイントが付与されます。

製品名は、誤解や思い込みを招く商品名を排除し、コード番号を使っているためイメージが掴みにくいかと思えます。ご利用条件をご連絡いただければご提案します。

練り土は3kg以下レターパックライト(ポスト投函)370円で送れます。粉末など嵩張るものはレターパックプラス520円を利用します。いずれも代引き、到着日時指定不可。

・掲載品目について

今回品目を大幅に削りましたが、今までの製品も生産はしております。受注生産に近い状態ですのでお早めにご連絡ください。

また、微調整と原料管理の目的で特注化が多くなっております。300kg以上から割増料金なしで対応可能です。