

【粉末】

品名	税別単価	入数	原 鉱	焼成収縮	粉碎方法	篩い目	特 徴
G-22	¥60.0	1kg	岐阜県		フレットミル	30目	赤土 粘性が強く鉄粉多い
G-97	¥1,800	25kg	G94 60:G98 40%	14.5%	レイモンドミル	180mesh	赤土 粘性が強くごく細かい鉄粉を含む
G-317	¥30,700	23kg	米国	熔けた	不明	微粒子	白土 ホワイトベントナイト 粘性強い 低火度
G-334	¥2,500	20kg	本山人節(瀬戸市)	18.5%	湿式	微粒子	白土 本山人節粉末 釉薬調合可能
G-353	¥600	1kg	中国	-	不明	微粒子	イエロー弁柄Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 87.05% 中国黄土(Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 22.8%)代用
G-364b	¥100	1kg	G-526	10.0%	インペラ	10目	白土 荒目の木節粉末 砂気多い
G-365	¥2,100	25kg	G-522		フレットミル	8目	白土 荒目の蛙目粉末
G-366	¥2,100	25kg	G-522		フレットミル	20目	白土 中目の蛙目粉末
G-367	¥150	1kg	中国		湿式加工	微粒子	白土 カオリン SiO <sub>2</sub> -50.5%, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -34.6, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -0.25 塊状
G-368b	¥100	1kg	G-526	10.0%	インペラ	20目	白土 中目の木節粉末 砂気多い
G-372	¥140	1kg	神明カオリン(多治見市)		解砕のみ		白土 2級品

《入数について》

乾燥が過ぎると粉碎時に粘土分が飛散するため、やや湿気を含んだ状態で粉碎しています。梱包時には定量があっても、時間が経ち乾燥することにより表示の入数より少なくなることがあります。

【ケーキ】

品名	税別単価	入数	使用原料	焼成収縮	粉碎方法	篩い目	特 徴
G-209c	¥90.0	1kg	G-157	14.0%	ミル搗り無し	50mesh	赤土 薄い赤土 炔器質
G-229c	¥100.0	1kg	G-169+G-98 20%	13.7%	ミル搗り4H	50mesh	赤土 やや低火度 焼色は濃い
G-303	¥90.0	1kg	岐阜県	9.5%	ミル搗り	50目	白土 信楽並漉し
G-328	¥100.0	1kg	岐阜県	12.0%	ミル搗り	微粒子	磁土 半磁器程度の低級磁土
G-335	¥110.0	1kg	岐阜県	10.5%	ミル搗り	微粒子	磁土 陶磁器用磁土
G-336	¥120.0	1kg	G-103	12.0%	ミル搗り2H	50mesh	赤土 薄い赤土 炔器質
G-341	¥100.0	1kg	岐阜県	16.0%	攪拌水篩	微粒子	白土 粘性とコシが強い 蛙目粘土の粘土分のみ採取
G-358b	¥60.0	1kg	G-522	6.6%	ミル搗り2H	25mesh	白土 粘性と白色度が高い 砂目多い
G-362	¥80.0	1kg	G-33	10.0%	ミル搗り3H	50mesh	白土 粘性とコシが強い
G-369	¥90.0	1kg	本山人節(瀬戸市)			微粒子	白土 増粘剤 乾燥強度調整
G-370	¥80.0	1kg	神明黄土(多治見市)	15.7%	ミル搗り2H	60mesh	黄土 粘性とコシが強い 焼色が濃い

《出荷状態について》

原則的に1パレット(600×600mm積載重量500kg前後)単位で出荷するものです。30kg以下を1個口として出荷も出来ます。梱包費欄参照。特殊な原料になると保管期間が長くなる為、半乾燥、乾燥状態になることがあります。含水率の指定は出来ません。