

【原鉱】

/kg(税別)

R5/6月時点(t)

品名	分類	単価	焼成収縮	採掘地	特 徴	在庫量
G-17	山砂	¥10	2.5%	伊賀市	白砂 素地比重と砂目の調整用	10
G-32	松葉	¥20	16.5%	月ヶ瀬	赤土 粘性強い 焼成色黄味	20
G-98	青粘土	¥20	12.0%	月ヶ瀬	赤土 比較的低温で焼締まる	150
G-103	炔器土	¥20	10.5%	月ヶ瀬	赤土 ニコ系 鉄分低い	48
G-157	2次原料	¥10	12.0%	信楽町	赤土 火色調整用 炔器質 砂を抜いた残渣	159
G-161	大道土	¥70	4.0%	山口県	白土 砂が多い 焼成色黄味	5
G-167	赤土	¥10	14.5%	木津川	赤土 ニコ系 比較的低火度で焼締まる	43
G-171	2次原料	¥60	19.5%	山形県	赤土 鉄分低い 金属分を取り出した残渣	2
G-175	青粘土	¥30	14.0%	淡路島	赤土 鉄分低い	2
G-194	炔器土	¥20	15.0%	信楽町	白土 比較的低温で焼き締まる	7
G-502	丹波赤土	¥30	12.5%	篠山市	赤土 雑石砂気多い	6
G-506	黄土	¥20	7.5%	月ヶ瀬	赤土 砂気多い 鉄分低い	10
G-507	黒木節	¥20	14.0%	月ヶ瀬	白土 亜炭多い	4
G-512	赤土	¥20	18.2%	甲賀市	赤土 大きな鉄粉など不純物が多い	9
G-513	白蛙目	¥20	6.0%	信楽町	白土 鉄粉砂気多い 焼成色黄味	17
G-514	黄土	¥20	12.0%	信楽町	赤土 比較的低火度で焼締まる薄い赤土	73
G-516	織部土	¥100	7.5%	土岐市	白土 やや色が付く 粘性強い	2
G-517	白蛙目	¥20	5.5%	伊賀市	白土 鉄粉多い 焼成色黄味	13
G-518	山砂	¥20	5.5%	伊賀市	白土 不純物が少ない 粗粒の砂が多い	22
G-519	黒木節	¥30	8.5%	伊賀市	白土 粘性が強い 亜炭多い	18
G-522	白蛙目	¥30	10.0%	恵那市	白土 砂気多い	12
G-524	白絵土	¥300	16.0%	多治見	白土 手掘り 国内カオリン	1
G-526	黒蛙目	¥20	9.0%	伊賀市	白土 耐火度高い	100
G-527	白蛙目	¥10	10.0%	月ヶ瀬	白土 砂気多い 焼成色黄味	400
G-528	黄土	¥20	10.0%	月ヶ瀬	赤土 砂気多い 鉄分少ない	400
G-529	黒木節	¥30		月ヶ瀬	白土 亜炭含む	30
G-530	黄土	¥20	9.0%	月ヶ瀬	赤土 耐火度が高く粘性が強い 鉄分低い	40
G-531	越前土	¥70	14.0%	越前町	赤土 粘性が強い 鉄分低め	7
G-532	2次原料	¥10	15.0%	信楽町	赤土 粘性低い 鉄分多い	26
G-533	青粘土	¥20	13.0%	伊賀市	赤土 粘性強い	500
G-534	青粘土	¥20	9.5%	月ヶ瀬	赤土 粘性強い	150
G-535	青粘土	¥20	12.5%	伊賀市	赤土 耐火度低い	10
G-536	丹波赤土	¥20	10.5%	篠山市	赤土 鉄分低い	5
G-538	黄土	¥20	15.0%	伊賀市	赤土 粘性強い 鉄分多い	500
G-539	赤土	¥30	20.0%	奈良県	赤土 粘性強い 鉄分雑石多い	100
G-540	黄土	¥30	15.0%	奈良県	赤土 粘性強い 鉄分雑石多い	160
G-541	青蛙目	¥20	8.3%	伊賀市	白土 粘性強い 鉄粉含む 焼成色黄味	3,000

・出荷方法について

野晒し保管の原鉱は、荷作り時に水分量が変動します。おおよそ10%です。別途荷作りが必要になりますので、梱包費欄をご参照ください。

《加工費》

(/kg)

	税抜単価	備考
練り	社内原料 ¥30	ポリ0.08mm袋代込み
	社外原料 ¥40	ポリ0.08mm袋代込み
混合	ミキサー ¥10	ポリ0.08mm袋代込み 調合／加水など
乾燥	天日干し ¥10	天日干し 最低数90kg
粉碎	¥30	0.5-5mm 粉碎機により最低数量基準あり
分級	¥20	0.3-5mm
解砕	¥20	10-50mm